

Fiche Technique : CIRE ECOWAX

DESCRIPTION:

La CIRE ECOWAX est une émulsion à base de cire d'abeille et de pur Savon de Marseille.

Destination :

Utilisation intérieure uniquement pour protéger et faire briller toutes nos finitions à la chaux, lissées non texturées (excepté le Stucco Venitien et Stucco Terra, qui présente une certaine incompatibilité), **après un séchage complet.**

Propriétés :

Protection oléofuge et hydrofuge (dans ce cas, 2 à 3 passes minimum conseillées)
Microporeuse

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

Nom :	CIRE ECOWAX
Conditionnement :	1L, 2,5L et 4L
Dilution :	prête à l'emploi
Aspect en pot :	blanc pâteux
Masse volumique :	0,9 kg/l
Extrait sec :	en volume 35%
Point éclair :	ND
Aspect du film :	de satiné sur fini mat à brillant sur chaux ferrée.
Rendement :	20 à 30m ² /l / par couche suivant support .
Temps de séchage :	3 à 8 h. Lustrable 20mn après application
Conservation :	12 mois en emballage d'origine, non ouvert. Conserver à l'abri de la chaleur < 35°C.
Matériel d'application :	brosse, gant à cirer ou chiffon de coton
Nettoyage des outils :	eau tiède et savon.

MISE EN OEUVRE :

A/ Etat du support : il doit être stable, consistant et **complètement sec**. Vérifier la consistance de la CIRE ECOWAX; bien mélanger la cire avant emploi;
Ne pas appliquer à des températures inférieures à 5°C ou supérieure à 30°C.

B/ Application :

il est **impératif de toujours procéder du « mouillé vers le sec »** en utilisant **peu de produit** à chaque fois quel que soit l'outil d'application ou la nature du support. Faire bien pénétrer la cire afin de saturer le support enduit ou peint, sans toutefois exercer trop de pression ,la cire doit « glisser » sur son support puis éliminer **sans attendre** tout excès de produit au chiffon doux. En cas d'application en 2 couches, attendre 6heures minimum entre les 2 passes.
Lustrer au chiffon doux, ou à la mèche de coton, ou bien laine de mouton, de 30 mn à 2h après application

HYGIENE ET SECURITE :

Consulter nos fiches de données de sécurité CIRE ECOWAX.

SARL REVET' INNOV · ZI du chassereau · 85600 Saint Georges de Montaigu · Siret : 53217422400016 · APE : 4673A
Tél : 02.51.07.48.50 · Fax : 09.81.45.48.50 · E-mail : contact@revetinnov.fr · FR72532174224

Nos recommandations et nos spécifications sont données en toute bonne foi et aux bases des recherches courantes, elles n'expriment pas une garantie. Nous ne pouvons être responsables des dommages qui seraient occasionnés par une utilisation incorrecte du produit. Nous garantissons une qualité constante dans la livraison de nos produits, cependant, notre responsabilité ne pourra jamais être engagée en cas d'insuccès ou de résultat final inattendu, car les conditions d'emploi restent toujours en dehors de notre contrôle. En cas de doute, veuillez consulter notre service technique.