

Fiche Technique : **STUCCO GRASSELLO LUCIDO**

Février 2017

DESCRIPTION :

STUCCO GRASSELLO LUCIDO est un produit très noble composé de chaux grasse longuement vieillie et micro filtrée. Le soin apporté à la sélection des micro- particules de marbre en fait une « chaux Ferrée » prête à l'emploi, facile à utiliser.

Sa composition autorise un large panel de différentes méthodes d'application pour satisfaire les clients les plus exigeants.

Cette qualité supérieure pousse le produit vers des applications prestigieuses de haut niveau tout en restant très convivial pour l'applicateur. Il est donc possible de l'appliquer en fines couches sur différents supports à l'aide de lisseuses inox.

L'effet « glacé » demandé s'obtient par un ferrage doux à moyen sur l'enduit encore humide (amoureux) mais suffisamment pris.

Sa résistance mécanique le rend aussi applicable en extérieur, sa formulation autorisant une « respiration » efficace des supports. Une sous-couche de PRIMAIRE MULTI USE est indispensable comme « pont » entre les différents supports envisageables et la première couche de finition.

On obtient, en n'utilisant qu'une relative faible quantité de produit, des couleurs suffisamment intenses sans atteindre la saturation. Il peut être utilisé aussi bien en intérieur qu'en extérieur, ainsi qu'en combinaison avec STUCCO MARMORINO, TRAVERTINO F et M et GRASSELLO EXTRAFINE.

PREPARATION DES SUPPORTS :

L'application aussi bien intérieure qu'extérieure, ne requiert aucune attention particulière, vérifier que les supports soient toutefois compatibles avec **STUCCO GRASSELLO LUCIDO** et conformes aux DTU en vigueur.

- Les fonds doivent être propres, secs, dépoussiérés mais solides : enduits ciments, briques, placoplâtre, carreaux de plâtre, enduit plâtre, fonds déjà peints avec peintures acryliques..., appliquer 1 couche de PRIMAIRE MULTI USE dilué 25% (consulter la fiche technique de PRIMAIRE MULTI USE afin d'adapter la dilution spécifique au fond en question). Procéder ensuite à l'application du **STUCCO GRASSELLO LUCIDO** comme décrite ci-dessous.

- Sur d'anciens enduit chaux non farinant, homogènes, nous suggérons d'utiliser une couche de notre FONDUR (durcisseur de fond dilué 3 parts eau/1 part FONDUR) passée à refus; après séchage complet du FONDUR, appliquer directement **STUCCO GRASSELLO LUCIDO** (voir ci- dessous le mode d'application). Consulter la fiche technique FONDUR.

- Sur des surfaces difficiles (enduits non homogènes, supports friables ou faibles,anciennes peintures,...), il faut éliminer toutes parties non adhérentes puis nous suggérons d'abord d'utiliser une couche de FONDUR, pour fixer les fonds,

Fiche Technique : **STUCCO GRASSELLO LUCIDO**

Février 2017

(dilué 3 parts eau/1 part FONDUR) passée à refus. Reboucher si besoin à l'enduit (compatible chaux de préférence), après séchage complet appliquer une couche diluée de PRIMAIRE MULTI USE pour isoler les fonds nouvellement préparés et assurer l'accrochage de **STUCCO GRASSELLO LUCIDO**. Procéder ensuite à l'application comme décrite ci-dessous.

MODE D'APPLICATION :

- Vérifier l'homogénéité du **STUCCO GRASSELLO LUCIDO** teinté, et mélanger si besoin au malaxeur électrique (500trs/mn), laisser reposer 1 à 2 heures minimum pour qu'il regagne en consistance.

- Appliquer une 1^{ère} couche au plateau inox 240X100 en graissant sans excès, d'un mouvement aléatoire, en structurant ou pas, en travaillant du « mouillé vers le sec », veiller à couvrir au moins, le grain du PRIMAIRE MULTI USE; nous conseillons d'appliquer la 2^{ème} couche **lorsque la 1^{ère} est complètement sèche**, en rasant à zéro au plateau inox 200X80 toujours du « mouillé vers le sec »; démarrer sans attendre le ferrage lorsque le produit est encore « amoureux ».

- Conserver et appliquer à des températures comprises entre 5°C et 30°C; Se conserve 1 an minimum dans son emballage d'origine;

- Consommation, en 2 couches finies : **0,380kg à 0,440 kg /m²**
soit 50 à 57m² / pot de 15L.
ou 14 à 17m²/ pot de 4L.

- Mise à la teinte : notre nuancier CB190 (186 disponibles), ou par contre typage au spectrophotomètre (nous consulter).

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

- Nom : STUCCO GRASSELLO LUCIDO
- Couleur/Aspect : blanc, pâte haute densité
- Propriétés : naturellement microporeux, fongicide et bactéricide, ultra brillant au ferrage
- Application : lisseuses inox, couteaux inox
- Dilution : prêt à l'emploi
- Conditionnement : 1L(1 kg) - 4L(6,5 kg) - 15 L(22 kg)
- PH : 13
- Perméabilité : SD ~ 0,03 m (DIN 52 615)
- Absorption d'eau : environ 450 gr/m²/h
- Densité : 1,4 kg/litre
- Pigments : compatible avec nos pâtes pigmentaires .
- Nettoyage : à l'eau quand encore frais; nettoyage des outils à l'eau.

RECOMMANDATIONS :

STUCCO GRASSELLO LUCIDO contient de la chaux hydratée, irritante pour les yeux et la peau, pour une utilisation hygiénique en toute sécurité consulter les

SARL REVET' INNOV · ZI du chassereau · 85600 Saint Georges de Montaigu · Siret : 53217422400016 · APE : 4673A
Tél : 02.51.07.48.50 · Fax : 09.81.45.48.50 · E-mail : contact@revetinnov.fr · FR72532174224

Nos recommandations et nos spécifications sont données en toute bonne foi et aux bases des recherches courantes, elles n'expriment pas une garantie. Nous ne pouvons être responsables des dommages qui seraient occasionnés par une utilisation incorrecte du produit. Nous garantissons une qualité constante dans la livraison de nos produits, cependant, notre responsabilité ne pourra jamais être engagée en cas d'insuccès ou de résultat final inattendu, car les conditions d'emploi restent toujours en dehors de notre contrôle. En cas de doute, veuillez consulter notre service technique.

Fiche Technique : **STUCCO GRASSELLO LUCIDO**

Février 2017

fiches de sécurité avant emploi.

NB : COV valeurs limites : categorie A/C (enduit minéral extér./intér.)
COV limites CEE DIR. 2004/42/CE 2010 ≤ 40 GRS/LITRE
STUCCO GRASSELLO LUCIDO : COV < 3 GRS/LITRE



Appliquer une passe de Primairr Multi Use dilué 25 % à l'eau au rouleau. Eviter l'excès de texture, laisser sécher 6 heures minimum.



1ère passe de Stucco Grasselto Lucido . Graisser au platoir inox sans excès ou bien structurer la matière comme les veines d'une roche) : « froissé », « fleuri », etc... là aussi sans excès de matière. Couvrir en tous cas la possible texture du fond ou du primaire



Appliquer une 2ème passe de Stucco Grasselto Lucido lorsque la 1ère passe est complètement sèche. Travailler en diagonale sur le mur et dans toutes les directions toujours du mouillé vers le sec, appliquer, ratisser à zéro, ferrer par zones, appliquer, ratisser à zéro, ferrer, etc... Ne pas laisser sécher d'excédent de matière.

Fiche Technique : **STUCCO GRASSELLO LUCIDO**

Février 2017



Avant que le panneau soit totalement sec (amoureux), ferrer par sections avec la lisseuse inox 200x80 parfaitement affûtée. Une moyenne pression du corps sur le platoir suffit, avec un angle de 15° (épaisseur petit doigt), ferrer le volume. Revenir éventuellement pour ferrer les zones trop humides auparavant.



Option :Après 48h. séchage, appliquer une couche de Cire Neutre ou Nacrée, au gant, au chiffon (mouvements circulaires) ou lisseuse inox en partant du « mouillé » vers le « sec » **avec très peu de produit**, en diagonale et en petites touches ; ôter l'éventuel excès de cire immédiatement au chiffon sec.



Après 1 h. de séchage lustrer avec un chiffon coton ou mieux laine, pour un aspect extrêmement brillant. Ou laine acier grain 000 quand cire trop sèche (plusieurs jours après application).