

Fiche Technique : **STUCCO MARMORINO**

Février 2017

DESCRIPTION :

STUCCO MARMORINO est un produit particulier spécialement mis au point pour obtenir le fameux « effet marbre » en utilisant cependant une formulation plus raffinée que par le passé.

En fait le Marmorino «classique» possède une granulométrie égale à 600 microns alors que STUCCO MARMORINO a été conçu avec des sables de marbre et fines de marbre n'excédant pas 300 microns (de 0 à 300 microns).

Grâce à cette formulation, l'application est rendue plus facile pour obtenir des effets doux partant du mat, satin au brillant léger lorsqu'il est ferré. Le temps ouvert est relativement important pour pouvoir travailler sur des grandes surfaces « mouillé sur mouillé », le ferrage en sera facilité.

Par la nature de ses composants STUCCO MARMORINO peut être considéré comme l'un des meilleurs en qualité et esthétique dans sa catégorie; il permet aussi d'obtenir d'incomparables résultats en n'utilisant qu'une relative faible quantité de produit par m². De plus son blanc naturel sans ajout de blanc de titane autorise des couleurs suffisamment intenses sans atteindre la saturation, et satisfaire ainsi toute demande chromatique.... Il peut être utilisé aussi bien en intérieur qu'en extérieur; ainsi qu'en combinaison avec GRASSELLO LUCIDO, TRAVERTINO F et M.

PREPARATION DES SUPPORTS :

L'application aussi bien intérieure qu'extérieure, ne requiert aucune attention particulière, vérifier que les supports soient toutefois compatibles avec STUCCO MARMORINO et conformes aux DTU en vigueur.

- Les fonds doivent être propres, secs, dépoussiérés mais solides : enduits ciments, briques, placoplâtre, carreaux de plâtre, enduit plâtre, fonds déjà peints avec peintures acryliques..., appliquer 1 couche de PRIMAIRE MULTI USE dilué 25% minimum (consulter la fiche technique de PRIMAIRE MULTI USE afin d'adapter la dilution spécifique au fond en question). Procéder ensuite à l'application du STUCCO MARMORINO comme décrite ci-dessous.

- Sur d'anciens enduit chaux non farinant, homogènes, nous suggérons d'utiliser une couche de notre FONDUR (durcisseur de fond dilué 3 parts eau/1 part FONDUR) passée à refus; après séchage complet du FONDUR, appliquer directement STUCCO MARMORINO (voir ci- dessous le mode d'application). Consulter la fiche technique FONDUR.

- Sur des surfaces difficiles (enduits non homogènes, supports friables ou faibles, anciennes peintures,...) il faut éliminer toutes parties non adhérentes puis nous suggérons d'abord d'utiliser une couche de FONDUR, pour fixer les fonds,

(dilué 3 parts eau/1 part FONDUR) passée à refus. Reboucher si besoin à l'enduit (compatible chaux de préférence), après séchage complet appliquer une couche diluée de PRIMAIRE MULTI USE pour isoler les fonds nouvellement

SARL REVET' INNOV · ZI du chassereau · 85600 Saint Georges de Montaigu · Siret : 53217422400016 · APE : 4673A
Tél : 02.51.07.48.50 · Fax : 09.81.45.48.50 · E-mail : contact@revetinnov.fr · FR72532174224

Nos recommandations et nos spécifications sont données en toute bonne foi et aux bases des recherches courantes, elles n'expriment pas une garantie. Nous ne pouvons être responsables des dommages qui seraient occasionnés par une utilisation incorrecte du produit. Nous garantissons une qualité constante dans la livraison de nos produits, cependant, notre responsabilité ne pourra jamais être engagée en cas d'insuccès ou de résultat final inattendu, car les conditions d'emploi restent toujours en dehors de notre contrôle. En cas de doute, veuillez consulter notre service technique.

Fiche Technique : **STUCCO MARMORINO**

préparés et assurer l'accrochage de STUCCO MARMORINO. Procéder ensuite à l'application comme décrite ci-dessous.

MODE D'APPLICATION :

- Vérifier l'homogénéité du STUCCO MARMORINO teinté, et mélanger si besoin au malaxeur électrique (500trs/mn), laisser reposer 1 à 2 heures minimum.

- Appliquer une 1^{ère} couche au platoir inox en graissant sans excès, d'un mouvement aléatoire, en structurant ou pas, en travaillant du « mouillé vers le sec », veiller à couvrir au moins, le grain du PRIMAIRE MULTI USE; **nous conseillons d'appliquer la 2^{ème} couche lorsque la 1^{ère} est encore « amoureuse », en rasant à zéro au platoir inox toujours du « mouillé vers le sec »**; démarrer le ferrage lorsque le produit est « amoureux ».

Il est possible de passer la 2^{ème} couche de STUCCO MARMORINO sur la 1^{ère} complètement sèche, dans ce cas le temps « ouvert » sera réduit et l'application en sera un peu moins confortable.

- Conserver et appliquer à des températures comprises entre 5°C et 30°C; Se conserve 1 an minimum dans son emballage d'origine;

- Consommation en 2 couches, fini : **0,900 kg à 1,2 kg /m²**
soit 21 à 27 m² / pot de 15L.
ou 5,5 à 7,2 m² / pot de 4L.

- Mise à la teinte : notre nuancier CB190, ou par contre typage au spectrophotomètre (nous consulter).

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

- Nom : STUCCO MARMORINO
- Couleur/Aspect : blanc, pâte dense
- Propriétés : naturellement microporeux, fongicide et bactéricide, ferrage satiné.
- Application : lisseuses inox
- Dilution : prêt à l'emploi
- Conditionnement : 1L(1kg) - 4L(6,5kg) - 15 L(25 kgs)
- Rendement : environ 28 m²/ 25kg (15L.)
- PH : 13
- Perméabilité : SD ~ 0,045 m (DIN 52 615)
- Absorption d'eau : environ 360 gr/m²/h
- Densité : 1,65 kg/litre
- Pigments : compatible avec nos pâtes pigmentaires.
- Nettoyage : à l'eau quand encore frais, nettoyer les outils à l'eau.

RECOMMANDATIONS :

STUCCO MARMORINO contient de la chaux hydratée, irritante pour les yeux et la peau, pour une utilisation hygiénique en toute sécurité consulter les fiches de sécurité avant emploi.

NB : COV valeurs limites :categorie A/C (enduit minéral extér./intér.)

COV limites CEE DIR. 2004 /42/CE 2007 ≤ 75 GRS/LITRE

COV limites CEE DIR. 2004/42/CE 2010 ≤ 30 GRS/LITRE

STUCCO MARMORINO: COV < 3 GRS/LITRE

SARL REVET' INNOV · ZI du chassereau · 85600 Saint Georges de Montaigu · Siret : 53217422400016 · APE : 4673A
Tél : 02.51.07.48.50 · Fax : 09.81.45.48.50 · E-mail : contact@revetinnov.fr · FR72532174224

Nos recommandations et nos spécifications sont données en toute bonne foi et aux bases des recherches courantes, elles n'expriment pas une garantie. Nous ne pouvons être responsables des dommages qui seraient occasionnés par une utilisation incorrecte du produit. Nous garantissons une qualité constante dans la livraison de nos produits, cependant, notre responsabilité ne pourra jamais être engagée en cas d'insuccès ou de résultat final inattendu, car les conditions d'emploi restent toujours en dehors de notre contrôle. En cas de doute, veuillez consulter notre service technique.

Montebello

Fiche Technique : **STUCCO MARMORINO**

Février 2017



Appliquer au rouleau une passe de Primaire Multi Use dilué 20% à 40% à l'eau, laisser sécher 6h.



1 ère passe de Stucco Marmorino :graisser au platoir inox 240X100 mouvements « aléatoires naturels » pour orienter les « côtes »dans toutes les directions, ou bien structurer à volonté sans excès de matière toutefois; laisser le produit faire sa prise (conseillé) ou complètement sec.



2ème passe de Stucco Marmorino au platoir inox 200X80 une fois que la première passe est « amoureuse » ou bien sèche. Travailler en diagonale, appliquer du mouillé vers le sec, ratisser à zéro par mouvements réguliers et aléatoires, ferrer quand encore « amoureux».

SARL REVET' INNOV · ZI du chassereau · 85600 Saint Georges de Montaigu · Siret : 53217422400016 · APE : 4673A
Tél : 02.51.07.48.50 · Fax : 09.81.45.48.50 · E-mail : contact@revetinnov.fr · FR72532174224

Nos recommandations et nos spécifications sont données en toute bonne foi et aux bases des recherches courantes, elles n'expriment pas une garantie. Nous ne pouvons être responsables des dommages qui seraient occasionnés par une utilisation incorrecte du produit. Nous garantissons une qualité constante dans la livraison de nos produits, cependant, notre responsabilité ne pourra jamais être engagée en cas d'insuccès ou de résultat final inattendu, car les conditions d'emploi restent toujours en dehors de notre contrôle. En cas de doute, veuillez consulter notre service technique.

Fiche Technique : **STUCCO MARMORINO**



Option A: (dans ce cas ne pas ferrer la 2^{ème} c. Marmorino) quand la matière encore amoureuse appliquer une passe de Grassello Lucido au platoir inox 200X80 ,teinté ou blanc et ratisser à zéro du mouillé vers le sec, ferrer le volume à faible pression pour éviter les « surbrillances » et conserver ainsi un authentique aspect minéral avec des effets nuancés subtils. Ferrage plus appuyé, pour aspect très brillant.



Option B :Après 48h appliquer 1 couche de Cire Neutre ou Nacrée par légères touches au gant, au chiffon ou au platoir et travailler à 45° du mouillé vers les sec. Lustrer au chiffon 30mn après ou à la laine d'acier 000 quand très sec.