Montebello

Fiche Technique : **STUCCO ALCANTARA**

Février 2017

DESCRIPTION :

STUCCO ALCANTARA est un enduit décoratif intérieur nouveau dont le concept offre en simplement deux fines passes, un effet tissu moiré incomparable. Facilité d'application et subtils effets tissu obtenus le vouent à des ambiances feutrées tant classiques que contemporaines; l'interaction avec la lumière incidente crée en même temps des reflets mats et soyeux et au toucher, on note une sensation douce de tissu type « Alcantara ». Les possibilités de couleurs sont infinies, toutefois les 190 teintes du nuancier CB190, sont disponibles; un contre typage est possible à partir de n'importe quel nuancier. Sa composition autorise un large panel de différentes méthodes d'application en variant simplement sa dilution et les outils, pour satisfaire les clients les plus exigeants, ce qui en fait un produit très convivial.
Facile à teinter sans saturer on obtient ainsi des couleurs des plus douces aux plus intenses.

PREPARATION DES SUPPORTS :

Application de STUCCO ALCANTARA **uniquement en intérieur**, vérifier que les supports soient toutefois compatibles et conformes aux DTU en vigueur.
- Sur des fonds neufs : ils doivent être propres , secs, dépoussiérés mais solides : enduits ciments, briques, placoplâtre, carreaux de plâtre, enduit plâtre, fonds déjà peints avec peintures acryliques... Il est conseillé d'enduire les supports pour une surface lisse et d'homogénéiser l'absorption avec une impression microporeuse (si possible) adaptée. Ensuite appliquer 1 seule couche fine de PRIMAIRE MULTI USE dilué 25% (consulter la fiche technique de PRIMAIRE MULTI USE afin d'adapter la dilution spécifique au fond en question) pour assurer l'accroche mécanique des couches de finition. Procéder ensuite à l'application du STUCCO ALCANTARA comme décrite ci-dessous.
- Sur des surfaces anciennes ou difficiles : plâtres anciens,enduits non homogènes, supports friables, pulvérulents ou faibles, anciennes peintures écaillées, etc... il faut éliminer toutes parties non adhérentes puis nous suggérons d'abord d'utiliser une couche de notre FONDUR, pour fixer les fonds (dilué 3 parts eau/1 part FONDUR) passée à refus. Reboucher si besoin à l'enduit, après séchage complet, appliquer comme décris ci dessus une passe d'impression adaptée puis une seule couche diluée à 25% de PRIMAIRE MULTI USE pour assurer l'accrochage de STUCCO ALCANTARA. Procéder ensuite à l'application comme décrite ci-dessous.

MODE D'APPLICATION :

- Vérifier l'homogénéité du STUCCO ALCANTARA teinté, et mélanger si besoin au malaxeur électrique (500trs/mn), laisser reposer 15mn pour qu'il regagne en consistance.
- Appliquer une 1ère couche au platoir inox 200X80 en graissant finement, d'un

SARL REVET' INNOV · ZI du chassereau · 85600 Saint Georges de Montaigu · Siret : 53217422400016 · APE : 4673A
Tél : 02.51.07.48.50 · Fax : 09.81.45.48.50 · E-mail : contact@revetinnov.fr · FR72532174224
Nos recommandations et nos spécifications sont données en toute bonne foi et aux bases des recherches courantes, elles n'expriment pas une garantie. Nous ne pouvons être responsables des dommages qui seraient occasionnés par une utilisation incorrecte du produit. Nous garantissons une qualité constante dans la livraison de nos produits, cependant, notre responsabilité ne pourra jamais être engagée en cas d'insuccès ou de résultat final inattendu, car les conditions d'emploi restent toujours en dehors de notre contrôle. En cas de doute, veuillez consulter notre service technique.

mouvement aléatoire, en travaillant du « mouillé vers le sec », veiller à couvrir le grain du PRIMAIRE MULTI USE.
Une fois la 1ère couche **complètement sèche** on peut appliquer la 2ème couche de STUCCO ALCANTARA au platoir inox 200X80 en mouvements aléatoires du « mouillé vers le sec » en rasant vraiment à zéro. Puis revenir sur le produit humide **sans attendre en caressant par touches et en sens opposé au même platoir inox, 50%** de la surface réalisée, créant ainsi des effets moirés dus aux différences d'absorption de lumière. Ne pas trop « sur travailler » le produit, ceci aurait pour effet de faire remonter la nacre et trop « métalliser » le fini. Laisser sécher complètement
- Conserver et appliquer à des températures comprises entre 5°C et 30°C; Se conserve 1 an minimum dans son emballage d'origine.
- Consommation, en 2 couches finies : **0,260kg à 0,310 kg /m2**
soit 40 à 48m2 / pot de 10L.
ou 10 à 12m2 / pot de 2.5L.
- Mise à la teinte : notre nuancier CB190 teintes, ou par contre typage au spectrophotomètre (nous consulter).

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

- Nom :	STUCCO ALCANTARA
- Couleur/Aspect :	blanc nacré, pâte souple dense.
- Propriétés :	microporeux, lessivable sans protection, effets moirés.
- Application :	lisseuses inox, couteaux inox
- Dilution :	prêt à l'emploi,mais diluable à l'eau
- Conditionnement :	1L (1kg) – 2,5L (2,6kg) – 10L (10,4kg)
- PH :	N/A
- Densité :	1,25 kg/litre
- Pigments :	compatible avec nos pâtes pigmentaires
- Nettoyage :	à l'eau quand encore frais; nettoyage des outils à l'eau.

RECOMMENDATIONS :
STUCCO ALCANTARA ne nécessite pas d'étiquetage particulier, toutefois pour une utilisation hygiénique en toute sécurité consulter les fiches de sécurité avant emploi.

NB : Valeur limites COV (enduit décoratif minéral intérieur)
COV valeur limite 1/1/2007 < 300 Grs /Litre
COV valeur limite 1/1/2010 < 200 Grs /Litre
COV STUCCO ALCANTARA = 10 Grs / Litre

SARL REVET' INNOV · ZI du chassereau · 85600 Saint Georges de Montaigu · Siret : 53217422400016 · APE : 4673A
Tél : 02.51.07.48.50 · Fax : 09.81.45.48.50 · E-mail : contact@revetinnov.fr · FR72532174224
Nos recommandations et nos spécifications sont données en toute bonne foi et aux bases des recherches courantes, elles n'expriment pas une garantie. Nous ne pouvons être responsables des dommages qui seraient occasionnés par une utilisation incorrecte du produit. Nous garantissons une qualité constante dans la livraison de nos produits, cependant, notre responsabilité ne pourra jamais être engagée en cas d'insuccès ou de résultat final inattendu, car les conditions d'emploi restent toujours en dehors de notre contrôle. En cas de doute, veuillez consulter notre service technique.

Montebello

Fiche Technique : STUCCO ALCANTARA

Février 2017

Appliquer une passe de PRIMAIRE Multi Use au rouleau laqueur floqué dilué 25% eau, éviter l'excès de texture « peau d'orange ». Laisser sécher complètement.

1 ère passe de Stucco Alcantara. Graisser au platoir inox sans excès d'épaisseur toutefois, travailler de façon homogène du « mouillé vers le sec ». Laisser sécher complètement 8 heures.

2ème passe de Stucco Alcantara : travailler en orientant le mouvement aléatoire dans toutes directions pour créer des effets « spatulés organiques », ceci en veillant à ratisser à zéro sans trop de pression toutefois. Ne pas sur- travailler les surfaces. **Pas de ferrage**. Pour augmenter l'effet moiré voir étape suivante…

SARL REVET' INNOV · ZI du chassereau · 85600 Saint Georges de Montaigu · Siret : 53217422400016 · APE : 4673A
Tél : 02.51.07.48.50 · Fax : 09.81.45.48.50 · E-mail : contact@revetinnov.fr · FR72532174224

Nos recommandations et nos spécifications sont données en toute bonne foi et aux bases des recherches courantes, elles n'expriment pas une garantie. Nous ne pouvons être responsables des dommages qui seraient occasionnés par une utilisation incorrecte du produit. Nous garantissons une qualité constante dans la livraison de nos produits, cependant, notre responsabilité ne pourra jamais être engagée en cas d'insuccès ou de résultat final inattendu, car les conditions d'emploi restent toujours en dehors de notre contrôle. En cas de doute, veuillez consulter notre service technique.

Montebello

Fiche Technique : **STUCCO ALCANTARA**

Février 2017

Option : pour obtenir un effet « Alcantara » plus marqué, on vient en mouillant le platoir inox à l'aide d'une éponge **AVANT que la 2eme couche S.Alcantara soit complètement sèche.** venir « caresser » de façon aléatoire et en sens opposé (50% de la surface déjà appliquée) le produit.
Considérer cette opération comme de légers effleurements portés çà et là pour orienter « anarchiquement » les microbilles de verre et particules nacres, afin que la lumière soit réfléchie dans différentes directions, créant l'effet moiré attendu.

SARL REVET' INNOV · ZI du chassereau · 85600 Saint Georges de Montaigu · Siret : 53217422400016 · APE : 4673A
Tél : 02.51.07.48.50 · Fax : 09.81.45.48.50 · E-mail : contact@revetinnov.fr · FR72532174224
Nos recommandations et nos spécifications sont données en toute bonne foi et aux bases des recherches courantes, elles n'expriment pas une garantie. Nous ne pouvons être responsables des dommages qui seraient occasionnés par une utilisation incorrecte du produit. Nous garantissons une qualité constante dans la livraison de nos produits, cependant, notre responsabilité ne pourra jamais être engagée en cas d'insuccès ou de résultat final inattendu, car les conditions d'emploi restent toujours en dehors de notre contrôle. En cas de doute, veuillez consulter notre service technique.